

# 製品名 ポリバホワイト

A G Cコーテック株式会社

系	統	セメント系下地調整塗材 1 種 ( 下地調整塗材 C - 1 )	
特	徴	1 . 耐水性、耐アルカリ性に優れている。 2 . 塗付作業性に優れている。 3 . 研磨性に優れている。	
用	途	1 . コンクリート等セメント系素材の下地調整材	
荷	姿	粉 体 : 2 0 kg / 袋 混和液 : 1 0 kg / 缶	主な適用法令  該当なし
混合比		粉体 : 混和液 = 2 0 : 1 0	
ポットライフ		2 時間以内 ( 2 0 )	
色	相	白	
乾燥時間		工程間隔 : 2 4 時間以上 ( 2 0 )	
標準塗布量		0 . 3 ~ 1 . 2 kg / m <sup>2</sup> / 1 ~ 2 回	
塗装方法		金ゴテ、吹付け、ローラー	
希釈剤		清 水	
固形分		2 9 . 6 %	
希釈率		3 . 0 ~ 1 8 . 0 L / 3 0 kg ・ セット	
比	重	粉 体 : 1 . 2 ( 見掛け ) 混和液 : 1 . 0 0 ~ 1 . 0 3	
引火点		-	
貯蔵安定性		3 ヶ月 ( 粉 体 ) 6 ヶ月 ( 混和液 )	
塗装上の注意		1 . 低温 ( 5 以下 )、高湿度 ( 8 5 % R H 以上 ) の時の施工は避けること。 2 . 降雨、降雪の恐れがある場合及び強風の際は塗装を避けて下さい。 3 . 材料の粉体は湿気や水掛りに注意し、混和液は直射日光下及び 0 以下での保管は避けて下さい。	
備	考	詳細は M S D S をご覧下さい。	

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化がある時は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。