

製品名 AC下地調整材W

AGCコーテック株式会社

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 系 | 統 | 下地調整材 | | | | | |
| 特 | 徴 | 1. コンクリートの密着に優れている。 2. コンクリートの多様な色調に対応可能。 3. 水性塗料であるため安全、低公害性に優れている。 | | | | | |
| 用 | 途 | ボンフロンAC工法用下地調整（素地の色彩調整） | | | | | |
| 荷 | 姿 | 15 kg、2 kg / 缶 | 主な適用法令 該当なし | | | | |
| 色 | 相 | 白 | | | | | |
| 乾 | 燥 | 時 | | 間 | 16時間（20、60%RH） | | |
| 標 | 準 | 所 | | 要 | 量 | 0.05 kg / m ² / 回 以内（原液換算） | |
| 塗 | 装 | 方 | | 法 | パフ、刷毛、ローラー、エアレススプレー他 | | |
| 希 | 釈 | 剤 | | 清水 | | | |
| 希 | 釈 | 割 | | 合 | 0～200%（重量比） | | |
| 比 | 重 | 1.10～1.30 | | | | | |
| 固 | 形 | 分 | | 46.0±1% | | | |
| 引 | 火 | 点 | | - | | | |
| 貯 | 蔵 | 安 | | 定 | 性 | 約6ヶ月（未開封） | |
| 塗 | 装 | 上 | | の | 注 | 意 | 1. 低温（5以下）、高湿度（85%RH以上）場合は、施工は避けて下さい。 2. 使用前には、必ず十分に攪拌を行い均一な液状として下さい 3. 調色には、専用トナ - を使用して下さい。 4. 調色でのトナ - の配合量は3%（重量比）以内にして下さい。 |
| 備 | 考 | 詳細はMSDSをご覧ください。 | | | | | |

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。