

製品名 ボンフロン水性W# 1500SR

AGCコーテック株式会社

系 統	フッ素樹脂エマルジョン塗料	
特 徴	1. 超耐候性を有している。 2. 耐汚染性にすぐれている。 3. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。 4. 塗り替え工事の適用性に優れている。	
用 途	1. 長期間にわたる耐久性と美観を要求される箇所	
荷 姿	1缶 15kg、4kg	主な適用法令 該当なし
混 合 比	-	
ポットライフ	-	
色 相	各 色	
乾 燥 時 間	2時間（次工程迄の放置時間）	
標 準 所 要 量	0.13~0.16kg / m ² / 回（ローラー） 0.15~0.18kg / m ² / 回（スプレー）	
標 準 塗 膜 厚	30 μm	
塗 装 方 法	ローラー、ハケ、エアレス、エアスプレー	
希 釈 剤	清水	
希 釈 割 合	0 ~ 5 %（重量比）	
固 形 分	50 %	
比 重	1.22	
引 火 点	-	
貯 蔵 安 定 性	約6ヶ月	
塗 装 上 の 注 意	1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 2. 刷毛塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、所要量や表面肌が異なり、色相差が出ますので刷毛塗り部は希釈を少なくして塗装して下さい。 3. 低温（5 以下）、高湿度（85 % RH以上）の時の施工は避けること。	
備 考	詳細はMSDSをご覧ください。	

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のものでも稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。