

製品名 ボンフロン水性AC上塗（改修用）

AGCコーテック株式会社

系	統	フッ素樹脂エマルジョン塗料		
特	徴	1．超耐候性を有している 2．水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている 3．コンクリート素地感を損なわず、均一な仕上がりになる。		
用	途	打ち放しコンクリート面の素地感を要求される箇所（改修用）		
荷	姿	15 kg、4 kg	主な適用法令 該当なし	
色	相	乳白色 (乾燥後、透明又はカラークリヤー)		
乾燥時間		3時間(20、60%RH)		
標準塗布量		0.30 kg/m ² /2回		
標準塗膜厚		25 μm/m ² /2回		
塗装方法		スプレー、ローラー、刷毛等		
希釈率		既調合		
比重		1.05～1.10		
引火点		-		
貯蔵安定性		約6ヶ月		
塗装上の注意		1．被塗装面の脆弱部分、未硬化のセメント粉化物、エフロ等は完全に除去して下さい。 2．降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けてください。 3．低温(5以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けて下さい。		
備考		詳細はMSDSをご覧ください。		

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。