

製品名 ボンフロン水性UVカットクリヤー

AGCコーテック株式会社

系	統	フッ素樹脂エマルジョン塗料		
特	徴	1. 超耐候性を有している。 2. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。 3. 多彩色の窯業系サイディング板に保護塗膜として直接塗装出来ます。		
用	途	上塗り用水性フッ素クリヤー		
荷	姿	1.5kg、4kg	主な適用法令 該当なし	
色	相	透明（艶有り、艶消し）		
乾燥時間		3時間（20、60%RH）		
標準所要量		0.30kg/m ² /2回		
標準塗膜厚		25μm/m ² /2回		
塗装方法		エアレススプレー、エアースプレー		
希釈率		無希釈		
固形分		艶有り 37±3% 艶消し 39±3%		
比	重	1.05～1.10		
引火点		-		
貯蔵安定性		約6ヶ月		
塗装上の注意		1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けてください。 2. 低温（5以下）、高湿度（85%RH以上）の時の施工は避けて下さい。		
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。		

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。