

製品名 ボンフロン マイカストーン上塗

A G Cコーテック株式会社

系 統	多彩調フッ素樹脂エマルジョン塗料	
特 徴	1. 多彩色仕上による石材調の仕上げが出来る。 2. 超耐候性を有している。 3. 耐汚染性、防カビ・防藻性に優れている。 4. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。	
用 途	多彩調仕上げ材	
荷 姿	1缶 13kg, 3.5kg	主な適用法令 該当なし
混 合 比	-	
ポットライフ	-	
色 相	乳白色（乾燥後透明又はカラークリヤー）	
乾 燥 時 間	3時間（20、60%RH）	
標 準 所 要 量	0.25～0.35kg/m ²	
標 準 塗 膜 厚	50μm	
塗 装 方 法	口径5mm以上の吹付ガン	
希 釈 率	無希釈	
固 形 分	42%	
比 重	1.13	
引 火 点	-	
貯 蔵 安 定 性	約6ヶ月	
塗 装 上 の 注 意	1. 躯体表面の脆弱部分、未硬化のセメント粉化物、エフロ等は完全に除去して下さい。 2. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 3. 低温（5以下）、高湿度（85%RH以上）の時の施工は避けて下さい。	
備 考	詳細はMSDSをご覧ください。	

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化がある時は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。