

製品名 ボンフロンW#3500中塗

AGCコーテック株式会社

系	統	ウレタン樹脂エマルジョン塗料	
特	徴	1. 新設、塗替えの外・内部に使用できる。 2. 反応硬化により造膜する塗膜は、汚れにくい仕上がりとなる。 3. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。	
用	途	1. コンクリート、モルタル、スレート等の上塗り	
荷	姿	1.6 kg、4 kg	主な適用法令 該当なし
混合比		-	
ポットライフ		-	
色	相	各 色	
乾燥時間		2 時間 (2 0)	
標準塗布量		0 . 2 kg / m ² / 回	
標準塗膜厚		4 0 μ / 回	
塗装方法		口-ラ-、ハケ、エアレス、エアスプレ-	
希釈剤		清 水	
希釈率		0 ~ 1 0 %	
固形分		5 2 %	
比	重	1 . 1 8	
引火点		-	
貯蔵安定性		約 6 ヶ月	
塗装上の注意		1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けてください 2. 低温 (5 以下)、高湿度 (8 5 % R H 以上) の時の施工は避けること	
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。	

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化がある時は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもの希釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。