

製品名 A B F 弾性A主材 (ベース)

AGCコーテック株式会社

系	統	アクリルゴム系弾性吹付材	
特	徴	1. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。 2. 下地亀裂追従性に優れている。 3. 耐寒、耐熱性に優れている。 4. 耐候性、耐久性に優れている。	
用	途	1. 壁面の防水形化粧材	
荷	姿	20kg	主な適用法令 該当なし
混合比		—	
ポットライフ		—	
色	相	乳白色	
標準所要量		1. 0～1.5kg/m ² /回	
塗装方法		吹付ガン	
希釈剤		清水	
希釈率		0～2%	
比	重	1.3	
引火点		—	
貯蔵安定性		約6ヶ月 (非開缶)	
塗装上の注意		1. 低温(5℃以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けること。 2. 降雨、降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 3. 塗膜乾燥途中で水をかけないこと。	
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。	

制定：2001年4月S

改訂：2008年11月14日S

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。