

製品名 弾性W主材

A G Cコーテック株式会社

| | | | | |
|--------|---|---|--------------------|--|
| 系 | 統 | 建築用塗膜防水材外壁アクリルゴム系 | | |
| 特 | 徴 | 1. 下地のひび割れに対し、優れた、追従性を示します。 | | |
| 用 | 途 | 1. アクリルゴム系壁面化粧防水材 | | |
| 荷 | 姿 | 20kg | 主な適用法令 該当なし | |
| ポットライフ | | - | | |
| 色 | 相 | 白色 | | |
| 乾燥時間 | | 指触 3時間(20) 硬化 18時間(20) | | |
| 標準所要量 | | 主材吹き - 1 1.5~1.7Kg/m ² 主材吹き - 2 0.7~1.0kg/m ² | | |
| 塗装方法 | | 吹付け | | |
| 希釈剤 | | 清水 | | |
| 希釈率 | | 主材吹き - 1 3~5% 主材吹き - 2 0~2% | | |
| 固形分 | | 74% | | |
| 比 | 重 | 1.30 | | |
| 引火点 | | - | | |
| 貯蔵安定性 | | 約6ヶ月(非開缶) | | |
| 塗装上の注意 | | 1. 低温(5以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けること。 2. 降雨、降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 3. 塗膜乾燥途中で水をかけないこと。 | | |
| 備 | 考 | 詳細はMSDSをご覧ください。 | | |

取扱い上の注意事項

1．取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2．救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3．廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4．誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5．詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。