

# 製品名 弾性HB 主材 (ベース)

AGCコーテック株式会社

系	統	合成樹脂エマルジョン系防水形複層塗材	
特	徴	1. 下地のひび割れに対し、優れた、追従性を示します。	
用	途	1. 建築壁面用仕上材	
荷	姿	20 kg	主な適用法令  該当なし
ポットライフ		-	
色	相	白色	
乾燥時間		指触 3時間(20 ) 硬化 18時間(20 )	
標準所要量		0.8 ~ 1.0 kg / m <sup>2</sup>	
標準塗膜厚		1 mm / 2回	
塗装方法		吹付け	
希釈剤		清水	
希釈率		0 ~ 1% (0 ~ 0.2 L)	
固形分		80.5	
比	重	1.49	
引火点		-	
貯蔵安定性		約6ヶ月 (非開缶)	
塗装上の注意		1. 低温(5 以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けること。	
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。	

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。