

製品名 ボンフロンパレ 主材

A G Cコーテック株式会社

系	統	セラミック調水性フッ素樹脂塗料	
特	徴	1. セラミック調で自然な風合いの仕上げができる。 2. フッ素樹脂組成のため、長期間メンテナンスが不要です。 3. 全ての材料が水系のため、地球環境に優しい塗料です。	
用	途	1. 石材調仕上げ材	
荷	姿	20kg	主な適用法令 該当なし
混合比		-	
ポットライフ		-	
色	相	各色	
乾燥時間		24時間（次工程迄の放置時間）	
標準塗布量		1.0 ~ 1.5 kg / m ² / 回	
標準塗膜厚		400 ~ 600 μ / 回	
塗装方法		リシガン（口径3~4mm、圧力6~7kg/cm ² ）	
希釈剤		清水	
希釈率		2 ~ 5 %	
固形分		84 %	
比	重	1.4 ~ 1.8	
引火点		-	
貯蔵安定性		約6ヶ月	
塗装上の注意		1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けてください。 2. 低温（5 以下）、高湿度（85 % R H以上）の時の施工は避けること。	
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。	

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。