

製品名 ボンフロンDEつち 主材（櫛引用）

AGCコーテック株式会社

系	統	フッ素樹脂塗料		
特	徴	1. 超耐候性を有している。 2. 耐アルカリ性、耐水性に優れている。		
用	途	1. 長期間にわたる耐久性と美観を要求される箇所		
荷	姿	1セット 20kg	主な適用法令 該当なし	
混合比		-		
ポットライフ		-		
色	相	各色		
乾燥時間		指触 4分(20) 硬化 12時間(20)		
標準塗布量		2.5 ~ 3.0 kg / m ² / 回		
標準塗膜厚		1.7 mm / 回		
塗装方法		タイルガン(6 ~ 8mm)、専用櫛ゴテ		
希釈剤		清 水		
希釈率		1 ~ 3 %		
比	重	1.65		
引火点		-		
貯蔵安定性		約6ヶ月		
塗装上の注意		1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けてください 2. 低温(5 以下)、高湿度(85%RH以上)の時の塗装は避けて下さい。		
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。		

取扱い上の注意事項

1．取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2．救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3．廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4．誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5．詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。