

# 製品名 ボンフロン水性AC下塗スーパー

AGCコーテック株式会社

|        |  |                       |
|--------|--|-----------------------|
| 系 統    | 水性シラン系浸透性吸水防止材   |                       |
| 特 徴    | 1. 浸透性・吸水防止性に優れている。<br>2. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。<br>3. コンクリートの素地感を損なわず、均一な仕上がりになる。   |                       |
| 用 途    | コンクリート・モルタルの吸水防止   |                       |
| 荷 姿    | 1缶 15kg、4kg  | 主な適用法令<br><br>水質汚濁防止法 |
| 色 相    | 乳白色（乾燥後透明）   |                       |
| 乾燥時間   | 3時間以上（23℃、50%RH）   |                       |
| 標準所要量  | 0.12～0.18kg/m <sup>2</sup> /1回（ウルローラー）<br>0.13～0.20kg/m <sup>2</sup> /1回（スプレー）   |                       |
| 標準塗膜厚  | －（非造膜タイプ）  |                       |
| 塗装方法   | スプレー、ローラー、刷毛等  |                       |
| 希釈率    | 無希釈  |                       |
| 比 重    | 0.93～1.0   |                       |
| 濃 度    | 45.0%  |                       |
| 引火点    | －  |                       |
| 貯蔵安定性  | 約6ヶ月   |                       |
| 塗装上の注意 | 1. 躯体表面の脆弱部分、未硬化のセメント粉化物、エフロ等は完全に除去して下さい。<br>2. 必ず使用前に、十分な攪拌を行って下さい。<br>3. 十分乾燥した後に、次工程を行って下さい。<br>4. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の際は塗装を避けて下さい。<br>5. 低温（5℃以下）、高湿度（85%RH以上）の時の施工は避けて下さい。 |                       |
| 備 考    | 詳細はMSDSをご覧ください。  |                       |

制定：2006年12月 T I

改定：2008年11月14日 T I

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化がある時は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。