

# 製品名 E F P 着色プライマーP

AGCコーテック株式会社

系	統	フッ素樹脂エマルジョン塗料		
特	徴	1. サイディング材への密着に優れている。 2. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。		
用	途	サイディング材改修用下塗材		
荷	姿	1.5 kg、4 kg	主な適用法令  該当なし	
色	相	C 0 5 - 9 2 B (艶消)		
乾燥時間		4時間 (23℃、60%RH)		
標準所要量		0.12~0.15 kg/m <sup>2</sup>		
標準塗膜厚		25~35 μm		
塗装方法		スプレー、ウールローラー		
希釈率		0~5%		
固形分		48±3%		
比	重	1.17~1.22		
引火点		—		
貯蔵安定性		約6ヶ月		
塗装上の注意		1. 躯体表面の脆弱部分、未硬化のセメント粉化物、エフロ等は完全に除去して下さい。 2. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 3. 低温(5℃以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けて下さい。		
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。		

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。