

製品名 水性シーラーD

AGCコーテック株式会社

系	統	特殊合成樹脂エマルジョン		
特	長	1. 優れた付着性と耐久性を有している。 2. 優れた耐水性、耐アルカリ性を有している。		
用	途	1. 弾性形塗材専用下塗材		
荷	姿	1.5 kg/缶	主な適用法令 該当なし	
混合比		—		
ポットライフ		—		
色	相	黄褐色乳化液		
乾燥時間		硬化乾燥 3時間以上 (23℃)		
塗装間隔		3時間以上 (23℃)		
標準所要量		0.15~0.20 kg/m ²		
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤		0~5% (清水)		
希釈率		なし		
貯蔵安定性		約6ヶ月		
塗装上の注意		1. 低温 (5℃以下)、高湿 (85%RH以上) の時の施工は避けること。 2. ALC、改装などシーラーの吸い込みの激しい場合はシーラーを2回塗りして下さい。		
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。		

制定：2001年11月E

改定：2008年11月14日E

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。