

# ◇ 標準塗装仕様書 ◇

AGCコーテック株式会社

|       |                         |                  |            |                   |               |
|-------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| ◇工法名  | GT-C212/ボンフロンHBM-70SR工法 |                  |            |                   |               |
| ◇適用素地 | 亜鉛メッキ                   |                  |            |                   |               |
| ◇使用材料 | 下塗                      | ボンエポコート#35HB     | 塗料液<br>硬化剤 | 12.8 kg<br>3.2 kg | 16.0 kg / セット |
|       |                         | ボンエポコート#35HBシンナー | シンナー       | 16.0 ℓ / 缶        |               |
|       | 中塗                      | ボンフロン#2000HB中塗   | 主剤<br>硬化剤  | 15.0 kg<br>3.0 kg | 18.0 kg / セット |
|       |                         | ボンフロンシンナー        | シンナー       | 16.0 ℓ / 缶        |               |
|       | 上塗                      | ボンフロンGT#2000SR上塗 | 主剤<br>硬化剤  | 12.5 kg<br>2.5 kg | 15.0 kg / セット |
|       |                         | ボンフロンシンナー        | シンナー       | 16.0 ℓ / 缶        |               |

| 工程   |    | 使用材料                                      | 希釈率<br>(%)        | 標準所要量 <sup>注1</sup><br>(kg / m <sup>2</sup> ) | 塗回数 | 塗装間隔(23℃) |               | 施工方法            |
|------|----|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-----------------|
|      |    |                                           |                   |                                               |     | 工程内       | 工程間           |                 |
| 素地調整 |    | スイートブラスト ISO Sa(あるいはリン酸亜鉛処理)              |                   |                                               |     |           |               |                 |
| 1    | 下塗 | ボンエポコート#35HB<br>塗料液 / 硬化剤 = 12.8 / 3.2    | 専用シンナー<br>0 ~ 5   | 0.12 ~ 0.15<br>0.15 ~ 0.20                    | 1   | —         | 1日以上<br>7日以内  | 刷毛・ローラー<br>エアレス |
| 2    | 中塗 | ボンフロン#2000HB中塗<br>主剤 / 硬化剤 = 15 / 3       | 専用シンナー<br>10 ~ 40 | 0.07 ~ 0.09<br>0.09 ~ 0.12                    | 1   | —         | 16h以上<br>7日以内 | 刷毛・ローラー<br>エアレス |
| 3    | 上塗 | ボンフロンGT#2000SR上塗<br>主剤 / 硬化剤 = 12.5 / 2.5 | 専用シンナー<br>10 ~ 30 | 0.09 ~ 0.11<br>0.11 ~ 0.15                    | 1   | —         | —             | 刷毛・ローラー<br>エアレス |
| 合 計  |    |                                           |                   |                                               | 3   |           |               |                 |

注1) 標準所要量については、『塗装材料(希釈する前)の理論塗付量(kg/m<sup>2</sup>) × 100 / 塗着効率(%)』で算出しております。  
所要量は被塗物の形状や希釈等の塗装条件などによって増減することがありますのでご注意ください。  
各種施工方法の塗着効率を下記に示します。

| 施工方法    | 塗着効率(%) |
|---------|---------|
| 刷毛・ローラー | 80~100  |
| エアレス    | 60~80   |
| 各種吹付けガン | 50~70   |

エアレス圧力(参考)5~10Mpa・50~100kg/cm<sup>2</sup>

注2) 沿岸、工場地区及び化学工場、屋内プールなどの腐食環境の厳しい場所には  
第2層にエポライムMC(エポキシ樹脂マイカ塗料)を0.25kg/m<sup>2</sup>塗装して4層仕様にしてください。

注3) 上塗 艶の種類

|                  | 艶有り | 7分艶 | 5分艶 | 3分艶 | 艶消し |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ボンフロンGT#2000SR上塗 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

※ 艶有り以外をローラー施工する場合は、光沢ムラが生じる為、避けてください。

※ 艶有り以外をエアレス施工する場合は、一度の所要量を超えると、指定した艶に仕上がらない可能性がありますので  
所要量を遵守して下さい。

※ 特記 本仕様書と共に下記留意点を必ずご確認ください。  
塗装工事における留意点<<強・弱溶剤塗料共通>>【適応:金属系素地】