

製品名

ボンセラS主材

AGCコーテック株式会社

系 統	合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材		
特 徴	<ol style="list-style-type: none"> 着色骨材によって立体感のある天然石模様を表現する。 着色骨材は無機顔料で焼付されているため、退色性に優れている。 水性塗材であるために安全性、低公害性に優れている。 		
用 途	1. 内外装用仕上げ塗材		
荷 姿	23 kg	kg	
混 合 比	—	色 相	各色
ポットライフ	—		
乾燥時間	指触 (23℃) 6時間 半硬化 (23℃) — 硬化 (23℃) 24時間	塗装間隔	次工程までの放置時間(23℃) 下限 1日 上限 2日
標準所要量 (kg/m ² /回)	下限 1.50	上限 2.00	標準塗膜厚 (μ m/回) 500~2500
塗装方法	リシンガン、タイルガン 主な適用法令 労働安全衛生法		
希釈剤	清水 消防法		
希釈率(重量比%)	下限 2	上限 4	
固形分(%)	—		
比 重	1.4		
有効期間 【品質保証期間】 (未開封)	6ヶ月(製造後)		
塗装上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 低温(5℃以下)、高湿度(85%以上)の時は施工は避けて下さい。 気温が低い場合や湿度が高い場合は塗装間隔時間を長めにとって下さい。 		
備 考	詳細はSDSをご覧ください。		

取扱い上の注意事項

1 取扱い方法及び保管

- ・火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ・取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、ウエスで拭きとって、水をはった容器に保管して下さい。
- ・塗料あるいは溶剤等の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは、必ず水に漬けておいて下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2 救急処置

- ・皮膚や着衣に付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3 火災時の処置

- ・万一、火災が発生した場合には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。

4 廃棄

- ・廃材、材料の付着したウエス等は安全な方法で保管し、廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・容器は中身を使い切ってから、廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

5 誤使用

- ・本来の用途以外(シンナー遊び、汚れ落とし等)に使用しないで下さい。
- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。

6 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。