

製品名

アンダーコートPCW

AGCコーテック株式会社

系 統	下地調整材		
特 徴	1. コンクリートの付着性に優れている。 2. 水性塗料であるため安全性、低公害性に優れている。		
用 途	1. ボンフロンの下地調整材		
荷 姿	15 kg	5 kg	
混 合 比	—	色 相	白
ポットライフ	—		
乾燥時間	指触 (23℃) 16時間 半硬化 (23℃) — 硬化 (23℃) —	塗装間隔	次工程までの放置時間(23℃) 下限 上限 —
標準所要量 (kg/m ² /回)	下限 0.40	上限 0.60	標準塗膜厚 (μ m/回) 150~250
塗装方法	砂骨ローラー(極細目)、低圧エアレス		
希釈剤	清水		
希釈率(重量比%)	下限 — 上限 —		
固形分(%)	61		
比 重	1.3		
有効期間 【品質保証期間】 (未開封)	12ヶ月		
塗装上の注意	1. 低温(5℃以下)、高湿度(85%RH以上)の時の施工は避けること。 2. 使用前には十分に攪拌を行い、均一な液状として下さい。		
備 考	詳細はSDSをご覧ください。		