

# ◇ 標準塗装仕様書

AGCコーテック株式会社

◇工法名	ボンフロンGT 水性HBC-SR工法		
◇適用素地	RCT地		
◇使用材料	下塗	ボンフロン水性用プライマーSエナメル	15 kg/缶
	中塗	ボンフロン水性W#1500中塗	15 kg/缶
	上塗	ボンフロン水性GT-SR	15 kg/缶

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 <sup>注1</sup> (kg / m <sup>2</sup> )	塗回数	塗装間隔(23°C)	施工方法	
素地調整	被塗装面をチェックし、塗装に支障のある付着物、汚れ等を除去する。						
1	下塗	ボンフロン水性用プライマーSエナメル	清水 0 ~ 15	0.12 ~ 0.15	1	2h以上	ローラー スプレー
2	中塗	ボンフロン水性W#1500中塗	清水 0 ~ 15	0.13 ~ 0.16 0.15 ~ 0.18	1	-	4h以上 刷毛 ローラー スプレー
3	上塗	ボンフロン水性GT-SR	清水 0 ~ 5	0.13 ~ 0.16 0.15 ~ 0.18	1	-	刷毛 ローラー スプレー
合 計					3		

## 【塗装箇所】 屋内外用

注1) 標準所要量については、各種施工方法の塗着効率を下記として算出しております。

施工種	塗着効率 (%)
刷毛, ローラー	80~100
エアレススプレー	60~80
各種吹付けガン	50~70

塗装工事における留意点については「塗装工事における留意点」を参照ください。

※(水性)

※(素地:無機系素地)