

◇ 標準塗装仕様書 ◇

AGCコーテック株式会社

◇工法名	ボンフロンGT 太陽熱高反射率HBC-SR工法(新築)				
◇適用素地	打放しコンクリート、普通プレキャストコンクリート板、スレート板				
◇使用材料	下塗-2	ABFホワイトプライマー	主剤	10.0 kg	11.0 kg/セット
		ABF#600Aシンナー	硬化剤	1.0 kg	16.0 ℓ/缶
	中塗	ボンフロン#1000HB中塗(白)	主剤	15.0 kg	18.0 kg/セット
		ボンフロンシンナー	硬化剤	3.0 kg	16.0 ℓ/缶
	上塗	ボンフロンサンバリアGT	主剤	13.0 kg	15.0 kg/セット
		ボンフロンシンナー	硬化剤	2.0 kg	16.0 ℓ/缶
	上塗	ボンフロン#2050SRクリヤー	主剤	12.5 kg	15.0 kg/セット
		ボンフロンシンナー	硬化剤	2.5 kg	16.0 ℓ/缶

工程	使用材料	調合 主剤:硬化剤	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗 回数	塗装間隔(23℃)		施工方法	
						工程内	工程間		
素地調整	被塗装面をチェックし、塗装に支障のある付着物、汚れ等を除去する。								
1	下塗2	ABFホワイトプライマー 主剤 / 硬化剤 = 10 / 1	10 : 1	専用シンナー 10 ~ 30	0.12 ~ 0.15 0.16 ~ 0.20	1	-	16h以上 ~ 7日以内	刷毛 ローラー エアレス
2	中塗	ボンフロン#1000HB中塗(白) 主剤 / 硬化剤 = 15 / 3	15 : 3	ボンフロンシンナー 10 ~ 30	0.12 ~ 0.15 0.16 ~ 0.20	1	-	16h以上 ~ 7日以内	刷毛 ローラー エアレス
3	上塗1	ボンフロンサンバリアGT 主剤 / 硬化剤 = 13 / 2	13 : 2	ボンフロンシンナー 10 ~ 30	0.12 ~ 0.15 0.16 ~ 0.20	1	-	16h以上 ~ 7日以内	刷毛 ローラー エアレス
4	上塗2	ボンフロン#2050SRクリヤー 主剤 / 硬化剤 = 12.5 / 2.5	12.5 : 2.5	ボンフロンシンナー 0 ~ 30	0.10 ~ 0.13 0.12 ~ 0.18	1	-	-	刷毛 ローラー エアレス
合計						4			

注1) 標準所要量については、各種施工方法の塗着効率を下記として算出しております。

施工種	塗着効率(%)
刷毛, ローラー	80~100
エアレススプレー	60~80
各種吹付けガン	50~70

注2) 塗装工事における留意点については「塗装工事における留意点」を参照ください。

- ※ (強・弱溶剤型塗料共通)
- ※ (素地:無機系素地)

注3) 上塗の艶消し範囲

	艶有り	7分艶	5分艶	3分艶	艶消し
ボンフロン#2050SRクリヤー	○	○	○	○	○

※艶消し、3分艶、5分艶のローラー塗装は、光沢ムラが生じる為、避けてください。