

◇ 標準塗装仕様書

AGCコーテック株式会社

◇工法名	ボンフロンマットGT SR-R工法		
◇適用素地	吹付タイル・リシン下地		
◇使用材料	下塗	ボンHBサーフェーサーR	16 kg/缶
	上塗1	ボンフロン・マットGT-SR	13 kg/缶
	上塗2	ボンフロン・マットGT-SR	13 kg/缶

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗回数	塗装間隔(23℃) ^{注2}	施工方法	
素地調整	旧塗膜に脆弱部分のある場合はサンダー・皮スキ・ケレン棒を用いて除去し、下地調整材を用いて段差修正及び模様合わせを行ってください。 高圧洗浄機を用いて、旧塗膜に付着している塵埃・汚れ等を水洗いしながら除去してください。						
1	下塗	ボンHBサーフェーサーR	清水 2 ~ 5 5 ~ 8	0.80 ~ 1.20 0.30 ~ 0.50	1	16h以上	砂骨ローラー ウールローラー
2	上塗1	ボンフロン・マットGT-SR	清水 0 ~ 10	0.09 ~ 0.13 0.11 ~ 0.16	1	2h以上	刷毛 ローラー スプレー
3	上塗2	ボンフロン・マットGT-SR	清水 0 ~ 10	0.09 ~ 0.13 0.11 ~ 0.16	1	-	刷毛 ローラー スプレー
合 計				3			

【塗装箇所】 屋内外用

注1) 標準所要量については、各種施工方法の塗着効率を下記として算出しております。

施工種	塗着効率 (%)
刷毛, ローラー	80~100
エアレススプレー	60~80
各種吹付けガン	50~70

塗装工事における留意点については「塗装工事における留意点」を参照ください。

※(水性)

※(素地:無機系素地)